

VOCE DI CAPITOLATO DI PRODOTTO

## muffaway COLLANTE-RASANTE

STRATO	DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1	<p><b>muffaway COLLANTE-RASANTE</b></p> <p>Fornitura e posa di collante e rasante a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 MUFFAWAY Collante-Rasante per cappotti naturali interni od esterni, in particolare per pannelli Muffaway, massa a fresco di 1410 kg/m<sup>3</sup>, classe di resistenza a compressione CS III &gt; 4,5 kPa, assorbimento d'acqua W2, permeabile al vapore <math>\mu &lt; 14</math>, lambda tabulato 0,54 W/mK, GP secondo EN 998. L'incollaggio dei pannelli MUFFAWAY avverrà sull'intera superficie del pannello con spatola dentata, con stesura orizzontale.</p> <p>La rasatura su pannello Muffaway, o fondo resistente meccanicamente, sarà con spessore complessivo &gt;3mm. Prima dell'applicazione il pannello sarà bagnato abbondantemente, la prima mano di rasante verrà stesa con spatola dentata e verrà annegata apposita RETE DI ARMATURA in fibra di vetro da 165 gr/mq, avendo cura di sormontare la rete per almeno 10 cm. La seconda mano sarà stesa con spatola liscia e servirà per garantire la planarità della finitura. L'armatura sarà integrata con appositi elementi per il rinforzo diagonale degli angoli delle aperture. Far asciugare prima di applicare la pittura o le finiture del ciclo Natura KALK o PROCREA. MUFFAWAY Collante-Rasante può essere utilizzato come finitura tipo civile, granulometria 1 mm, lavorata a spugna e finito direttamente con muffaway PITTURA DI CALCE, steso a spatola liscia in due mani e lavorato con frattazzo in spugna, morbida o dura, secondo le indicazioni della DDLL. Consumi indicativi: per l'incollaggio: 3-7 kg/mq a seconda delle condizioni del fondo, per la rasatura: 4-6 kg/mq, per la finitura: 2-4 kg/mq.</p>	m2			

IMPORTO TOTALE: